

Varenavn **Plus BYG 40 Acrylmaling Træ og Metal**



Type Acrylmaling.
Anvendelse Indendørs på grundede eller tidligere maledede overflader af træ og metal. Bruges på rene, tørre, fedtfri og ikke smittende underlag.
Emballage 2,5 ltr.

Sammensætning

Bindemiddel Acryl
Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.

Tekniske data

Vægtfylde ca. 1,2 g/ml
Tørstofindhold ca. 38 %
Nuance Hvid.
Glans Ca. 40
Rækkeevne 7-10 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid Ca. 1/2 time ved 23 °C. Kan overmales efter ca. 4-5 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur. Gennemhærdet efter 4 uger.
Lagerbestandighed Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment Indholdet omrøres før brug. Bland altid forskellige batch nr. sammen eller søg naturlige afgrænsninger for at undgå nuance og glansforskelle. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Generel behandling: Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast og bæredygtig bund inden påføring. Hårde og blanke overflader matslibes. Ubehandlede underlag grundes med Acrylgrund eller mellemmaling som f.eks. Dyrup 6275. Slutmaling af normalt 2 gange med Plus BYG 40 Acrylmaling.
Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.
Fortynding Vand
Rengøring af værktøj Vand og sæbe
Sikkerhedsdata 00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**