

Varenavn **Plus Dæk 20 - Dækkende Træbeskyttelse**



Type Heldækkende vandfortyndbar Acryl/Alkyd træbeskyttelse
 Anvendelse Udendørs på imprægnerede, grundede eller tidligere malede overflader af træ.
 Særlige egenskaber Særlig vejrbestandig heldækkende træbeskyttelse med op til 12 års holdbarhed. Velegnet til farveskift, optimerede påføringssegenskaber.
 Emballage 5 og 10 ltr.

Sammensætning

Bindemiddel Acryl/Alkyd

Tekniske data

Vægtfylde 1,0 – 1,2 g/ml
 Tørstofindhold Vol. 26 %
 Nuance Hvid og tonesystem.
 Glans Ca. 25
 Rækkeevne 6-10 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
 Tørretid Ca. 2 time ved 23 °C. Kan overmales efter ca. 24 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur. Gennemhærdet efter ca. 14 dage.
 Lagerbestandighed Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Bland altid forskellige batch nr. sammen eller søg naturlige afgrænsninger ved anvendelse af flere batch nr. for at undgå evt. nuance og glansforskelle. Mal aldrig i direkte i direkte solskin eller på tidspunkter hvor dugpunktet indtræffer inden den nymalede facade er tilstrækkelig tør. Stærkt mættede og mørke nuancer belaster facaden mere grundet varme optagelse og falmer hurtigere end f.eks. lyse grålige nuancer. Underlaget skal være tørt og klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast, smittefri og bæredygtig bund inden påføring. Skadet eller dårligt træ udskiftes. Overflader med begroning påføres forinden algefjerner og efterskylles med rent vand. Glatte flader og døde træfibre slibes.
 Generel behandling: Grundning på ubehandlede overflader foretages med Gori Professionel Vandig Grunder
 Påføring Slutmaling af 2 gange med Plus Dæk 20 heldækkende træbeskyttelse. Pensel, rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.
 Fortynding Vand
 Rengøring af værktøj Vand og sæbe
 Sikkerhedsdata 00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**