

Varenavn **Plus Murmaling**



Type Vandfortyndbar olieforstærket emulsionsmaling.
 Anvendelse Udendørs på ubehandlede såvel som tidligere malebehandlede mineraliske overflader af f.eks. puds og beton.
 Særlige egenskaber Kan anvendes på velafrensede men fastsiddende kalkunderlag.
 Emballage 10 ltr.

Sammensætning

Bindemiddel Special emulgeret Acryl/olie

Tekniske data

EN 1062

Vanddampdiffusionsmodstand	V2 - sd værdi < 0,4
CO ₂ bremsende effekt	C1 - >50m
Glans	G3 - ca. 2 Mat
Vandoptagelighed - W værdi	W3 - (lav) < 0,03 [kg/(m ² · h 0,5)]

Tørstofindhold	Vol. 40 %
Nuance	Hvid og tonesystem.
Egenskaber	Allround murmaling til de fleste facader. Giver en spændingssvag overflade med kalkmat udseende.
Rækkeevne	6-8 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid	Ca. 1 time ved 23 °C. Kan overmales efter ca. 24 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.
Lagerbestandighed	Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**

Anvendelse

Alment	<p>Emballagen holdes tæt lukket efter brug.</p> <p>Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.</p> <p>Bland altid forskellige batch nr. sammen eller søg naturlige afgrænsninger ved anvendelse af flere batch nr. for at undgå evt. nuance og glansforskelle.</p> <p>Mal aldrig i direkte i direkte solskin eller på tidspunkter hvor dugpunktet indtræffer inden den nymalede facade er tilstrækkelig tør. Stærkt mættede og mørke nuancer belaster facaden mere grundet varme optagelse og falmer hurtigere end f.eks. lyse grålige nuancer.</p>
Generel behandling:	<p>Underlaget skal være tørt og klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast, smittefri og bæredygtig bund inden påføring. Overflader med begroning påføres forinden algefjerner og efterskylles med rent vand.</p> <p>Grunding på ubehandlede eller let til meget sugende overflader foretages med Plus Murmaling fortyndet med vand med op til 30%. Stærkt sugende overflader grundes med Plus Murmaling fortyndet med 50 % vand.</p> <p>Slutmaling af 2 gange med Plus Murmaling ufortyndet.</p>
Påføring	<p>Pensel, rulle eller sprøjte.</p> <p>Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.</p>
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**