

Produktbeskrivelse

Varenavn	Plus Sprøjtespartel – Grov Extra 387766
Type	Sprøjtespartel Grov
Anvendelse	Plus Sprøjtespartel Grov Extra anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m i tørre rum og underlag.
Særlige egenskaber	Plus Sprøjtespartel Grov Extra er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldingsgrad, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjtesudstyr. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et godt resultat. Er meget let at slibe. Kan anvendes i lagtykkelser op til 5 mm.
Emballage	15 ltr. plasticsæk.

Sammensætning

Bindemiddel	Copolymer/Styren/Acryl
Pigment/fyldstof etc.	Calcium Carbonat/Aluminium Silikat/

Tekniske data

Farve	Grå.
Konsistens	Pastøs
PH værdi	8
Vægtfylde	Ca. 1,1kg/ltr
Rækkeevne	Ca. 1m ² /ltr.pr. mm. Lagtykkelse..
Tørretid	Ca. 12 - 24 timer ved 23 °C. Afhængig af luftfugtighed og temperatur samt påført lagtykkelse.
Lagerbestandighed	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit. Opbevar ubrugte sække ved samme temperatur forhold som der hvor spartelmassen skal anvendes. Undgå at sækkene udvendigt bliver udsat for smuds og snavs/småsten som senere kan risikere at falde af og med ned i Sprøjtemaskinens kar og forurene spartelmassen.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**

Anvendelse

Alment	Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
Påføring	Sprøjte. Bemærk at temperaturen har stor indflydelse på produktets viskositet og dermed viftebredde under sprøjtepåføring. Opbevar produktet i min. et døgn før anvendelse under samme temperatur som produktet er egnet til ved påføring. Temperatur og relativ luftfugtighed skal under påføring og tørring være over +10 °C og under 80 % RF. Ideelle påføringsforhold er: Temperatur mellem +15 og +30 °C og RF ca.65 %.
Fortynding	Fortyndes ikke.
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	0-1 (1993)



Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**